

Farm 80

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en tyktflydende, elastisk forsegling.

Egenskaber og fordele

Meget god vedhæftning på træunderlag.

Anvendelsesområde

Udviklet til at udfylde små og mellemstore sprækker.

Produktdata

Kulører	mørkebrun		
Tørstof	100 ± 2	volumen%	
Flammepunkt	35 °C		
VOC-USA	271	g/l	EPA Method 24
VOS-Solvent Emission Directive	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Farm 80	1	1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Anvend en stiv nylonpensel.

Spartel, Murske: Kan anvendes.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / Mineralsk terpentin

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	2t	1.5t	1t
Håndteringstør	48t	24t	18t
Overmalingsinterval, min.	6t	4t	3t

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Rengør med Jotun Thinner No. 2 eller mineralsk terpentin.

Grunding

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Spartel, fugemasse

Udfyld sprækken.

Slutstrøg

Over vandlinjen: Afslut med 2 lag af den valgte topcoat. Område under vandlinjen: Afslut med 2 lag af den valgte antifouling.

Bemærk

Lys antifouling kan misfarves pga. "blødning".

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Farm 80 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

1-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.