

BENAR UVR

Produktbeskrivelse

Type

Vejrbestandig alkydolie til ædeltræ til udendørs brug. Indeholder UV-filter og filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.



Egenskaber og fordele

Giver en elastisk og vandfast beskyttelse. Produktet giver derfor en glimrende beskyttelse af ædeltræ. God indtrængning og forankring i underlaget. Har en svag gyldenbrun farve, som fremhæver løden i tropiske træsorter.

Anvendelsesområde

Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv. Anvendes til beskyttelse af ædle træsorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.



JOTUN3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l og 3 l
Kulører	Lysebrun.
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstofindhold efter volumen	62 ± 2 volumen%
Litervægt	0.94
Flammepunkt	60 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet.

Ønskes et lysere udseende, erstattes et eller flere strøg **BENAR UVR** med **BENAR Blank**. Ønskes maksimal glans, anvendes **BENAR Blank** som slutstrøg. Ønskes en mat overflade, anvendes **BENAR Mat** som slutstrøg.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel).

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprøjtgevinkel	60-80°
Dysetryk	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Sprøjtet påføring skal udføres af professionelle.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 14 - 16

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Fortynder

JOTUN White Spirit.

Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved risiko for dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	24 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)		
Klar til brug	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign. Eg og ædeltræ affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning. Blanke underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og slibes matte. Kan misfarve enkelte træsorter i ædeltræ. Gammel løs olie eller lak afslibes. Gråt/nedbrudt træværk slibes ned til frisk træværk.
Forbehandling:	På ubehandlede underlag anvendes BENAR Blank eller BENAR UVR , der er fortyndet 20% med mineralsk terpentin. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.

Færdigbehandling – Nyt, rengjort træværk:	Påfør min. 3 strøg ufortyndet. Slib let mellem påføringerne. Ønskes en mest mulig blank overflade, anbefales slutstrøg med BENAR Blank . Ønskes en mat overflade, anbefales sidste strøg med BENAR Mat . Ønskes et lysere udseende, erstattes et eller flere strøg BENAR UVR med BENAR Blank .
Færdigbehandling – Første behandling af redwood og sapelli:	1 x JOTUN Imprægnering Træ , herefter påføres 4 x BENAR UVR eller BENAR Blank .
Færdigbehandling – Behandling af havemøbler i hardwood, hvor et oliebehandlet udseende ønskes:	Første strøg fortyndes indtil 20% med mineralsk terpentin. Påfør 1-2 x JOTUN Træolie vådt-i-vådt, 1-2 brædder ad gangen. Eventuel overskydende olie aftørres.

Yderligere oplysninger

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824625

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.